

## Sigma Siloxan Topcoat


**MATERIALEBESKRIVELSE**

<b>Type</b>	Mat facademaling på basis silikone-harpiks-emulsion.	
<b>Anvendelse</b>	Til overfladebehandling af alle mineralske underlag, samt på overflader med alle typer bæredygtige gamle malinglag incl. silikatmaling, dog undtaget blanke og elastiske systemer.	
<b>Anvendelsesområde</b>	Udvendigt.	
<b>Egenskaber</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Særlig høj vanddampgennemtrængelighed.</li> <li>- Spændingsfri og smudsafvisende.</li> <li>- Kalkmat udseende.</li> <li>- Ingen karboniseringsbremsende effekt.</li> <li>- Fungicidholdig til beskyttelse mod efterfølgende begroninger.</li> <li>- Micro-porøs (ikke filmdannende).</li> <li>- Kan anvendes sammen med Sigma Winterproof.</li> <li>- Kan tones i mange kulører.</li> </ul>	
<b>Farve og glans.</b>	Indgår i et begrænset tonesystem, hvor der udelukkende anvendes uorganisk pigmenterede tonepastaer for opnåelse af størst mulig lysægtighed. Kalkmat.	
<b>Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF</b>	Bindemiddel: Massefylde: Tørstofindhold: Vanddif. (Sd H <sub>2</sub> O): Anbefalet tør lagtykkelse: Tørretid: Overmalbar: Flammepunkt:	Silikone-harpiks-emulsion. ca.1,71 kg/dm <sup>3</sup> Vol %: 52 Vægt%: 71 0,03m ved 170µm. 78 µm pr. lag (150 µm våd). Ca. 1 time ved 150 µm våd lagtykkelse. Ca. 6 timer ved 78 µm tør lagtykkelse. Ikke relevant

**FORHOLD VED BRUG**

<b>Forbrug</b>	Afhængig af underlaget. Ca 6-7 m <sup>2</sup> /litr.
<b>Krav til bunden</b>	Bunden skal være ren fast og bæredygtig.  Nypudsede overflader skal dermed stå ubehandlet i mindst 14 dage under gunstige vejrforhold ( 20°C og 65% RF), inden malerbehandlingen kan påbegyndes.

## Sigma Siloxan Topcoat

<b>Temperaturforhold</b>	Underlag og omgivelsestemperatur: min. 6°C og max. 35°C. Max. 85% RF.  Ved tilsætning af Sigma Winterproof, kan der arbejdes ved op til 90% RF og underlagstemperaturer ned til 2°C.  Se "Brugsanvisning" for blandeforhold.
<b>Påføring</b>	Pensel, rulle eller airless sprøjte.
<b>Fortynding</b>	Vand, max. 5%. Ved brug sammen med Sigma Winterproof må produktet ikke fortyndes.
<b>Rengøring</b>	Værktøj rengøres i vand straks efter brug.

### BRUGSANVISNING

<b>Systemer</b>	<u>Grundning</u> Sugende underlag grundes med Sigma Siloxan Fix fortyndet med vand 1:1.  <u>Mellembehandling</u> 1 x Sigma Siloxan Fill eller Sigma Siloxan Topcoat (evt. tyndet 5% med vand).  <u>Færdigbehandling</u> 2 x Sigma Siloxan Topcoat.
	<u>Tilsætning af Sigma Winterproof:</u> Sigma Siloxan Topcoat hvid, base In 4,0% Sigma Siloxan Topcoat base zn, base dn 2,5%

**Efter tilsætning omrøres maling grundigt til ensartet konsistens.**

### YDERLIGERE OPLYSNINGER

<b>Emballage</b>	5 og 10 ltr. hvid, base In og base zn samt 10 ltr base dn.
<b>Holdbarhed</b>	Mindst 1 år ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
<b>Sikkerhed</b>	MAL kode: 00-1. Ved tilsætning af Winterproof i korrekt mængde, ændres MAL kode ikke.  Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.